

Gecko

STUCCO AGGRAPPANTE



DESCRIZIONE

Gecko è uno stucco monocomponente livellante ad elevata adesività, pronto all'uso, formulato con particolari resine in dispersione acquosa.

Gecko è indicato per ambienti interni, come rasante a copertura delle piastrelle e come base per la successiva applicazione di altri stucchi. Può essere utilizzato sia a parete che a pavimento. Idoneo per pavimenti radianti.

Gecko è formulato con speciali polimeri e inerti selezionati – a granulometria massima 0,3 – è un prodotto atossico e consigliato per il restyling di abitazioni private, uffici, negozi, ristoranti. Idoneo come base per cicli di finitura decorativa estetica su pavimenti e rivestimenti in ambito civile.



ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Sgrassare e rimuovere eventuali tracce di oli, grassi, pitture, vernici (ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°). Asportare efflorescenze e tratti sfarinanti. In presenza di processi fessurativi e/o cavillature nel supporto, uniformare la superficie (verificare attentamente la natura di tali fenomeni: se dovuti a ritiri plastici o a fenomeni tensionali-strutturali che gravano sul supporto stesso).

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto è obbligatorio il trattamento preliminare di tutti i punti critici (eventuali fessurazioni del supporto, angoli, spigoli, risvolti verticali, giunti di dilatazione e/o strutturali, canaline, griglie, raccordi, bocchettoni, gradini e soglie, lucernari, tubazioni di impianti e corpi passanti). Una corretta preparazione quindi pulizia del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento. Il supporto deve essere pulito, asciutto, esente da polvere.

APPLICAZIONE:

Gecko – Stucco Aggrappante - è pronto all'uso. Dopo aver pulito e sgrassato bene le superfici, stendere una mano di prodotto come una normale rasatura, utilizzando una spatola americana in acciaio inox. Lasciare asciugare per 24 ore prima di procedere con l'applicazione di pitture o altri rasanti.

AVVERTENZE:

Il prodotto deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Si consiglia di non applicare **Gecko** con temperature inferiori a +5°C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Se all'apertura del recipiente il prodotto dovesse evidenziare alcuni segni di instabilità/degrado tra i quali addensamenti, cristallizzazioni, gelatinizzazioni, sedimentazioni, flottazioni, ecc. dovuti ad un errato stoccaggio (temperatura/umidità) o per un impiego dopo la data di scadenza, se ne sconsiglia l'uso.

Prodotto per uso professionale.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua e sapone le parti venute a contatto. Contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte per almeno 10 minuti. Se necessario ricorrere a visita medica. Non usare colliri o pomate di alcun genere se non prescritte dal medico. Ingestione: consultare un medico mostrando il barattolo od una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.

Dati tossicologici:

Il materiale è etichettato IRRITANTE . Xi R41 - Irritante per gli occhi e per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari.

Caratteristiche tecniche:

Composizione	Rasante x piastrelle, resine in dispersione acquosa
Peso specifico	1,70-1,90 Kg/l
Residuo Secco	90 (± 2) %
pH dopo 30gg	7,5-8,5
Temperatura di stoccaggio	Mantenere i contenitori ben chiusi, in ambienti idonei, a temperatura tra +5 e +30 °C.
Valore limite UE per questo prodotto: 30g/l ((2010) di C.O.V.	0,17 g/l colore grigio
	30 g/l voc – val. max
Colore – Aspetto -	Grigio sabbia – Pastoso- Ruvido
Diluizione/Miscelazione	Pronto all'uso
Essiccazione e Indurimento	Secco al tatto: 4 ore - Asciugatura totale della parete dopo 24 ore
Ricopertura	Sovrapponibile in verticale: 30-60 min Sovrapponibile in orizzontale: 12 ore
Numero degli Strati	Uno o più strati in funzione dello spessore richiesto.
Consumo	1,0 kg/m ² complessivo in due strati
Aspetto Film	Opaco
Confezioni	Kg.4 – kg.8
Utensili per l'applicazione	spatola americana in acciaio inox
Temperatura di applicazione	La temperatura ambiente non deve essere inferiore a +5° C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
Confezioni	Kg.4 – kg.8